



**Spring Color**  
dal 1958.....

## Dura

### Fondo minerale a pennello

**CARATTERISTICHE:** Fondo coprente a base di leganti organici vegetali, di aspetto opaco e lievemente ruvido al tatto. Formula senza proteine animali. Regolatore d'assorbimento e promotore di adesione per prodotti a base di calce su superfici difficili (cemento armato, cartongesso, gesso, scagliola, vecchie pitture sintetiche).

**COMPONENTI:** Grassello di calce, carbonati di calcio amorfi e cristallini, biossido di titanio, mica e sabbie, metilcellulosa, amido ed estratti vegetali, borati, antischiuma e conservante cosmetico, glicerina, gomme ed oli vegetali, silicato di sodio.

**CARATTERISTICHE BIOLOGICHE-ECOLOGICHE:** Ciclo produttivo biofisico naturale con utilizzo di materie prime rinnovabili. Questo prodotto è composto da sostanze sia naturali che artificiali di chimica dolce (calce, metilcellulosa,...). E' privo di componenti petrolchimici e di solventi vegetali.

**CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE:** Aspetto: pasta cremosa, colore bianco. pH: circa 12. Peso specifico: : 1,420 Kg/dm<sup>3</sup> circa a 20° C.

**IMPIEGO:** Per interni. Si ancora su fondi difficili.

**PREPARAZIONE:** Verificare la consistenza del supporto (eventuali tracce di pitture mal ancorate devono essere rimosse). Se il fondo a calce-cemento si presenta asciutto e finito a spugna, è necessario inumidire con acqua la superficie prima dell'applicazione, mentre mai inumidire su fondi a gesso, scagliola, cartongesso.

**APPLICAZIONE:** Mescolare bene prima dell'uso. Come fondo di ancoraggio è sufficiente una mano (per l'eventuale seconda mano attendere 6 ore). Applicare a pennello o a rullo diluendo il prodotto con il 10-20% circa di acqua. Si devono attendere 4-6 ore (a seconda del clima) tra l'applicazione di *Dura* e l'applicazione del prodotto naturale Spring Color di finitura (il fondo deve essere sempre ben asciutto). La temperatura ambiente durante e dopo l'applicazione (per almeno 24 ore) non deve essere inferiore a 7° C.

**RESA:** 8-10 mq./litro per mano (a seconda dell'assorbimento del muro).

**STOCCAGGIO:** 12 mesi (5-30°C.). CONFEZIONI : 12 Lt. - 4 Lt.

**COLORI:** Bianco.



Spring Color  
dal 1958.....

Aggiornamento tecnico al 9.6.2014

**SPRING COLOR srl**

via Jesina, 63 - 60022 Castelfidardo (An)

Tel. 071.7823780 - Fax 071.7821533

[www.springcolor.it](http://www.springcolor.it) - [info@springcolor.it](mailto:info@springcolor.it)