



Miscela Sana

Impregnante protettivo per legno senza solventi asmogeni

CARATTERISTICHE E IMPIEGO: Impregnante turapori protettivo per legno, interno ed esterno. Protegge il legno da qualsiasi condizione atmosferica e dagli insetti. E' bene assorbito dal legno ed evidenzia le sue venature senza patinarne la superficie.

COMPONENTI: olio di lino cotto (senza piombo), alcool etilico, aceto, terpeni d'arancio, essiccante a base cobalto-manganese (<5), oli essenziali.

PREPARAZIONE: Il supporto deve essere sgrassato precedentemente.

Il legno deve essere asciutto e assorbente. Gli eventuali trattamenti precedenti devono essere asportati mediante azione abrasiva.

Mescolare bene prima dell'uso. Non applicare su legni tannici.

APPLICAZIONE: Applicare a pennello. Il prodotto è pronto all'uso.

Asportare con un panno il prodotto non assorbito dopo 20 min.

Il ciclo di lavorazione richiede una mano e, a distanza di 48 ore la finitura con uno dei ns. protettivi.

Su travi può essere lasciato a vista, applicando due mani a distanza di 36-48 ore in funzione della temperatura e del tipo di legno.

RESA: 10-18 mq./litro per mano (a seconda dell'assorbimento).

STOCCAGGIO: Il prodotto si mantiene oltre un anno a temperatura ambiente. E' infiammabile (punto d'infiammabilità intorno 55°C.).

CONFEZIONI: 15 lt. - 4 lt. - 0,750 lt.

COLORI: Incolore e tinte di cartella.

NOTE SUL PRODOTTO: Questo prodotto è un leggero pesticida contro i tarli. Essendo comunque privo di battericidi chimici tossici, o di trementina (irritante), è un olio protettivo per il legno che dà garanzie per la salute degli utenti. I panni imbevuti possono dar luogo ad autocombustione.

REGOLE GENERALI DI UN BUON IMPREGNANTE: esso non deve esercitare alcuna influenza negativa sulle caratteristiche fisiche del legno, alterandole; il suo grado di evaporazione e la sua solubilità in acqua devono essere minimi; i pori del legno non devono essere ostruiti; esso deve penetrare profondamente e facilmente; deve essere inodore e innocuo per persone e animali. Infine tutti i requisiti di resistenza all'umidità ed agli sbalzi di temperature, a funghi e insetti, al calore, non possono essere risolti con una unica formulazione ma con un ciclo impregnante di fondo e protettivo.



Aggiornamento tecnico al 01.09.2009

SPRING COLOR srl

via Jesina, 63 - 60022 Castelfidardo (An)

Tel. 071.7823780 - Fax 071.7821533

www.springcolor.it - info@springcolor.it